



FÁBRICA DE BARNICES

Tlf.: 0034 91 629 25 53

Fax: 0034 91 629 12 01

pedidos@productospromade.com

www.productospromade.com

INFORMACION TECNICA

Producto: **Fondo Protector**

Características

Es un producto ideal para la conservación de maderas, tanto de interior como de exterior, manteniéndolas con un aspecto natural.

Características Físicas y Químicas

Es un barniz compuesto de aceites, derivados alifáticos y aditivos.

MNV	19,7 % Peso
FORMA FISICA	LIQUIDO
COLOR	INCOLORO
OLOR	CARACTERISTICO
VISCOSIDAD	20" C-FORD n°4 20°C
PESO ESPECIFICO	0.960 g/cc A 20°C
TEMPERATURA EBULLICION	187°C a 760 mm Hg
PUNTO DE INFLAMACION	63°C a 760mm Hg
TEMPERATURA AUTOIGNICION	226°C a 760mm Hg
SECADO	6-8 horas
REPINTADO	12 horas
RENDIMIENTO TEORICO	10-12 m ² /L

Aplicación

Madera nueva:

La superficie tiene que estar limpia, seca y sin restos de otro barniz. Aplicar una o dos manos del producto hasta una total impregnación de la madera. Al cabo de 20 minutos si la madera es de poca absorción, retirar el exceso de producto con un paño limpio que no suelte pelusa. Si se desea barnizar posteriormente esperar un mínimo de 24 horas y aplicar un barniz sintético para exterior.

Madera barnizada:

Eliminar restos de barnices viejos mediante lija o decapante y aplicar como madera nueva.

Seguridad

Consulte la etiqueta, o para mayor ampliación, solicite hoja de seguridad para su manipulación y almacenaje.

Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie.

Información General

La información contenida en el folleto se entrega exclusivamente para la utilización del producto, cualquier problema derivado del uso inadecuado del producto, nos exime de responsabilidades.

Esta hoja informativa, es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.