



**FÁBRICA DE BARNICES**

Tel.: 0034 91 629 25 53

Fax: 0034 91 629 12 01

pedidos@productospromade.com

www.productospromade.com

## INFORMACION TECNICA

Producto: **Barniz Poliuretano para Suelos de Madera al Agua.**

### Características

Es un barniz de poliuretano al agua para el barnizado y protección del parquet, con muy buena humectación, elasticidad, y resistencia a la abrasión, así como a productos de limpieza, bebidas, etc.

### Características Físicas y Químicas

Es un barniz a base de emulsión de poliuretano, aditivos y agua.

MNV	.....	30± 1 % PESO
VISCOSIDAD	.....	50sg.C.FORD4 20°C ±5sg
P. ESPECIFICO	.....	1.045g/cc a 20°C
PH	.....	7-8
SECADO	.....	=< 1h 30´
REPINTADO	.....	12 horas
RENDIMIENTO TEORICO	.....	6/10m <sup>2</sup> / litro.
TIPO	.....	BA
SUBCATEGORIA	.....	e
C.O.V (listo al uso)	.....	64.1 g/L
C.O.V (máximo a partir del 1-01-2010)	.....	130 g/L.

### Aplicación

La superficie a barnizar tiene que estar limpia, seca y sin restos de barnices o ceras.

Remover el contenido del envase para una completa homogenización.

Es recomendable aplicar a temperaturas no inferiores a 5°C, ni superiores a 35°C, la humedad relativa no tiene que sobrepasar el 70% aprox.

#### Maderas nuevas:

Lijar en el sentido de la veta y eliminar el polvo, a continuación aplicar una mano de barniz poliuretano para suelos y dejar secar convenientemente (6-8 horas). Lijar suavemente de nuevo y eliminar el polvo. Aplicar una segunda mano y, dependiendo de la porosidad de la madera, aplicar una tercera si fuera necesario. Lijando siempre entre mano y mano.

#### Maderas barnizadas:

Si el barniz previo tiene una buena adherencia lijar, eliminar el polvo y aplicar una mano de barniz de poliuretano para suelos. Si el barniz estuviera en mal estado eliminarlo completamente y aplicar como madera nueva.

El producto está listo para su aplicación. Si fuera necesario usar agua potable de baja dureza.

Se puede aplicar a brocha o rodillo.

### Almacenaje

Preservar de las heladas.

### Limpieza

Utilizar agua durante la primera media hora, posteriormente con disolvente de limpieza, nitro o poliuretano.

### Seguridad

Consulte la etiqueta, o para mayor información, solicite hoja de seguridad para su manipulación y almacenaje.

## **Observaciones**

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie.

## **Información General**

La información contenida en el folleto se entrega exclusivamente para la utilización del producto, cualquier problema derivado del uso inadecuado del producto, nos exime de responsabilidades.

Esta hoja informativa, es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.