



FÁBRICA DE BARNICES

Tif.: 0034 91 629 25 53

Fax: 0034 91 629 12 01

pedidos@productospromade.com

www.productospromade.com

INFORMACION TECNICA

Producto: **Barniz Exteriores Agua**

Características

Es un barniz muy resistente al agua, a los rayos solares y a los productos de limpieza. Especialmente indicado para el barnizado de todo tipo de maderas al exterior.

Características Físicas y Químicas

Dispersión acuosa de un polímero en base a éster metacrílico.

M.N.V	29.1±0.5% Peso.
VISC. FORD n°4 25°C	50 ± 0.5 sg.
PESO ESPECIFICO	1.02 ± 0.01 g/cc.
PH	8 ± 0.2
SECADO	3-4 horas
REPINTADO	10-12 horas
RENDIMIENTO TEORICO	10-14 m ² /litro.
TIPO	Ba
SUBCATEGORIA	e
TEMPERATURA DE INFLAMACION	Ininflamable
“ ALMACEN MINIMO	5°C
“ ALMACEN MAXIMA	40°C
C.O.V (listo al uso)	43.6 g/l.
C.O.V (máximo a partir del 1-01-2010)	130 g/l.

Aplicación

Remover el contenido del envase para conseguir una perfecta homogenización.

La superficie a barnizar tiene que estar limpia, seca y sin restos de barniz.

Maderas Nuevas: Aplicar una primera mano, rebajando el productos un 5% con agua para una total penetración. Pasadas 3-4 horas, lijar suavemente y aplicar una segunda mano sin rebajar. Dependiendo del tipo de madera, aplicar una tercera mano si fuera necesario.

Maderas Viejas: Eliminar mediante lijado o decapado el barniz o pintura hasta llegar a la madera. Eliminar el polvo, etc. y tratarlo como madera nueva.

El producto se puede aplicar con brocha o pistola.

Limpieza

Utilizar agua durante la primera media hora, posteriormente con disolvente de poliuretano.

Seguridad

Consulte la etiqueta, o para mayor información, solicite hoja de seguridad para su manipulación y almacenaje.

Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie.

Información General

La información contenida en el folleto se entrega exclusivamente para la utilización del producto, cualquier problema derivado del uso inadecuado del producto, nos exime de responsabilidades.

Esta hoja informativa, es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.