



FÁBRICA DE BARNICES

Tel.: 0034 91 629 25 53

Fax: 0034 91 629 12 01

pedidos@productospromade.com

www.productospromade.com

INFORMACION TECNICA

Producto: **Barniz Brillo Intemperie**

Características

Es un barniz intemperie brillo con alta resistencia al exterior, tanto en ambientes salinos como de alta montaña. Resistente a los agentes de limpieza.

Contiene filtro solar U.V.

Características Físicas y Químicas

Es un barniz a base de resinas uretanadas larga en aceite.

COLOR	CARACTERISTICO
VISCOSIDAD	45-50 sg C. FORD N°4 20°C
SECADO AL TACTO	10-12 h. aprox.
MNV	64.3 % Peso
PESO ESPECIFICO	0.966 g/cc a 20 °c
REPINTADO	24 h
RENDIMIENTO TEORICO	10-12m ² /litro.

Aplicación

Madera nueva: La superficie tiene que estar seca y limpia de polvo, grasa, etc. Aplicar primera mano del producto rebajándolo 5-10% aprox. con disolvente sintético o aguarrás, con el fin de que penetre perfectamente en el poro de la madera. Esperar 24 horas, lijar suavemente en el sentido de la veta y aplicar una segunda mano sin rebajar.

Madera vieja: Eliminar resto de barniz, pintura, ceras, etc. lijando perfectamente o decapando y proceder como madera nueva.

Seguridad

Consulte la etiqueta o para mayor ampliación, solicite hoja de seguridad para su manipulación y almacenaje.

Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie.

Información General

La información contenida en el folleto se entrega exclusivamente para utilización del producto, cualquier problema derivado del uso inadecuado del producto, nos exime de responsabilidades. Esta hoja informativa, es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.