



FÁBRICA DE BARNICES

Tif.: 0034 91 629 25 53

Fax: 0034 91 629 12 01

pedidos@productospromade.com

www.productospromade.com

## INFORMACION TECNICA

Producto: **Lasur al Agua**

### Características

Especialmente indicado para todo tipo de maderas al exterior. Máxima resistencia a los rayos solares, al agua y al ennegrecido de la madera. Al ser un lasur no crea película dejando respirar a la madera. Gran poder de penetración.

### Características técnicas

Es un producto a base de resinas emulsionadas al agua con aceites vegetales, óxidos de hierro, aditivos y agua.

MNV	.....	17 ± 1 % Peso
VISC.FORD n°4 25°C	.....	12 ± 2 sg
P.ESPECIFICO	.....	1.02 ± 0.01 g/cc
PH	.....	7.3 ± 0.3
SECADO	.....	=< 2 h
REPINTADO	.....	>= 6 h
RENDIMIENTO	.....	10-12 m <sup>2</sup> /L *
TEMPERATURA DE INFLAMACION	.....	
ININFLAMABLE		
TEMPERATURA ALMACEN MINIMA	.....	5°C
“ “ MAXIMA	.....	40°C
TIPO	.....	Ba
SUBCATEGORIA	.....	e
C.O.V (máximo a partir del 1-01-2010)	.....	130 gr/l.
C.O.V (listo al uso)	.....	33.3 gr/l.

\* El rendimiento puede variar según la porosidad de la madera.

### Aplicación

Remover el contenido del envase y esperar unos minutos. La madera tiene que estar limpia, seca y sin restos de barnices o ceras. Aplicar entre 5°C y 35°C y con una humedad relativa inferior a 70%. Usar brocha, rodillo o pistola.

Todos los colores del Lasur Promade se pueden mezclar entre sí para dar una infinidad de nuevos tonos.

**Maderas Nuevas:** Aplicar una mano de Lasur, dejando secar aprox. 2 horas. Si es necesario, aplicar una 2ª mano dejándolo siempre a poro abierto. Si pasadas 3 ó 4 horas la madera no hubiera absorbido todo el producto, retirar el exceso con un trapo que no suelte pelusa.

**Maderas Viejas:** Si ya hay aplicados productos a poro abierto anteriores, como lasures o aceites, dar directamente encima el Lasur, quitando antes el polvo o suciedad. Si hay otros barnices o ceras previos, eliminarlos perfectamente mediante lijado o decapado. Limpiar el polvo producido y aplicar como madera nueva.

Conservar el envase en condiciones adecuadas al resguardo de heladas, altas temperaturas o luz solar directa.

### Seguridad

Consulte la etiqueta o para mayor información solicite hoja de seguridad para su manipulación y almacenaje.

## **Observaciones**

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie.

Las propiedades de este producto pueden variar según el tipo de madera a tratar, la forma de aplicación o las condiciones de exposición.

## **Información General**

La información contenida en el folleto se entrega exclusivamente para la utilización del producto, cualquier problema derivado del uso inadecuado del producto, nos exime de responsabilidades.

Esta hoja informativa, es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.