



FÁBRICA DE BARNICES

Tel.: 0034 91 629 25 53

- Fax: 0034 91 629 12 01

pedidos@productospromade.com

www.productospromade.com

INFORMACION TECNICA

Producto: **Barniz Marino**

Características

Es un barniz brillo de alta resistencia a la abrasión al agua, rayos solares y salitre marino. Especialmente indicado para cualquier clima al exterior ya que contiene un potente filtro solar.

Características Físicas y Químicas

Es un barniz a base de resinas uretanadas largas en aceite.

	CARACTERISTICO
COLOR	45-50 sg C. FORD N°4 20°C
VISCOSIDAD	10-12 h. aprox.
SECADO AL TACTO	64.3 % Peso
MNV	0.966 g/cc a 20 °c
PESO ESPECIFICO	24 h
REPINTADO	10-12m ² /litro.
RENDIMIENTO TEORICO	

Aplicación

Madera nueva: La superficie tiene que estar seca y limpia de polvo, grasa, etc. Aplicar primera mano del producto rebajándolo 5-10% aprox. con disolvente sintético o aguarrás, con el fin de que penetre perfectamente en el poro de la madera. Esperar 24 horas, lijar suavemente en el sentido de la veta y aplicar una segunda mano sin rebajar.

Madera vieja: Eliminar resto de barniz, pintura, ceras, etc. lijando perfectamente o decapando y proceder como madera nueva.

Seguridad

Consulte la etiqueta o para mayor ampliación, solicite hoja de seguridad para su manipulación y almacenaje.

Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie.

Información General

La información contenida en el folleto se entrega exclusivamente para utilización del producto, cualquier problema derivado del uso inadecuado del producto, nos exime de responsabilidades. Esta hoja informativa, es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.