



FÁBRICA DE BARNICES

Tlf.: 0034 91 629 25 53

Fax: 0034 91 629 12 01

pedidos@productospromade.com

www.productospromade.com

INFORMACION TECNICA

Producto: **Barniz Ladrillo y Cerámica**

Características

Es un barniz elástico, con gran poder de humectación, recomendado para la protección y embellecimiento de ladrillo, losetas porosas, etc.

Características Físicas y Químicas

Es un barniz de poliuretano de secado al aire modificado con diversos aceites, aditivos y disolventes, que le confieren un gran poder de humectación sobre distintas superficies porosas resistente al agua y al exterior.

MNV	44.3
FORMA FISICA	LIQUIDO
COLOR	INCOLORO
OLOR	CARACTERISTICO
VISCOSIDAD	28" C.FORD n°4
20°C	
PESO ESPECIFICO	0.911 g/cc A 20°C
TEMPERATURA EBULLICION	150°C a 760 mm
Hg	
TEMPERATURA INFLAMACION	41.4°C
TEMPERATURA AUTOIGNICION	349.9°C
SECADO	8-10 horas.
REPINTADO	10-12 horas.
RENDIMIENTO TEORICO	10-12 m ² /L.

Aplicación

La superficie tiene que ser porosa y estar seca y limpia de polvo o grasa.

Aplicar una primera mano de barniz, diluido con un 5/10% de disolvente sintético o "aguarrás" para que penetre en el ladrillo, loseta cerámica o cualquier superficie porosa. Dejar secar de 12 a 24 horas. Aplicar si se desea una segunda mano también rebajada. En caso de baldosín cerámico no aplicar nunca gran espesor de producto.

Superficies ya barnizadas:

Eliminar totalmente el barniz mal adherido mediante lijado o decapado (después del decapado limpiar la superficie con disolvente sintético), posteriormente aplicar como superficie nueva.

Si el barniz está bien adherido, limpiar y lijar suavemente la superficie y aplicar barniz ladrillo.

Seguridad

Consulte la etiqueta o para mayor ampliación, solicite hoja de seguridad para su manipulación y almacenaje

Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie.

Información General

La información contenida en el folleto se entrega exclusivamente para la utilización del producto, cualquier problema derivado del uso inadecuado del producto, nos exime de responsabilidades.

Esta hoja informativa, es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.