



Descripción del producto

Es un producto ideal para disimular todo tipo de arañazos en maderas barnizadas. Disponible para maderas oscuras y para maderas claras.

Usos recomendados

Para todo tipo de maderas barnizadas de interior con desgastes o pequeños arañazos.

Características físico químicas

MNV	52 ± 3 % peso
VISCOSIDAD COPA FORD 20 °C	48 ± 5 segundos
PESO ESPECÍFICO	0,98 g/cc a 20 °C
pH	7,8
SECADO	1-2 horas
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO	5-35 °C
SUBTIPO Y CATEGORÍA	Bd e
COLORES	Para maderas oscuras y para maderas claras
ENVASES	125 ml

Modo de aplicación

Remover el contenido del envase.

Aplicar una pequeña cantidad con un trapo sobre el arañazo y eliminar el exceso.

Pasados unos minutos, repasar con un trapo limpio.

Limpieza de utensilios

Usar disolvente sintético para la limpieza de los utensilios con los que se ha aplicado este producto.

Almacenaje

Conservar el envase en condiciones adecuadas al resguardo de heladas, altas temperaturas o luz solar directa.

Precauciones de seguridad

Consulte la etiqueta o para una mayor ampliación solicite la hoja de seguridad para su manipulación, almacenaje y eliminación de residuos según la normativa vigente.

Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie y técnica de aplicación. Las propiedades de este producto pueden variar según el tipo de madera a tratar, la forma de aplicación o las condiciones de exposición.

Información general

Todos nuestros productos están testados en laboratorio para garantizar su calidad, siguiendo las exigencias técnicas y estándares de Promade. No nos hacemos responsables del resultado final de la obra si el producto se ha aplicado de forma incorrecta o bajo condiciones inadecuadas. El usuario debe asegurarse de seguir fielmente las instrucciones de uso y de consultar con nuestro servicio técnico en caso de duda. Se recomienda hacer una prueba previa, en una pequeña zona de la superficie a tratar, para comprobar la compatibilidad del producto. Esta hoja informativa es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.