



FICHA TÉCNICA

BARNIZ EXTERIOR SATINADO

Gama Exterior

Código de producto: ABES



Descripción del producto

Barniz con base disolvente especialmente desarrollado para proteger la madera ante condiciones climáticas extremas. Con filtro solar resistente a los rayos U.V. Producto elástico y de larga duración. Acabado satinado e incoloro.

Usos recomendados

Para todo tipos de maderas de exterior y de interior.

Características físico químicas

MNV	58,78 % Peso
COV	393,1 g/L
VISCOSIDAD DINÁMICA	213 cps a 20°C
DENSIDAD RELATIVA	0,966 a 20/4°C
SECADO AL TACTO	24 horas
REPINTADO	24 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO	8/10 m ² /L
SOLUBILIDAD EN AGUA	Inmiscible
TIPO Y SUBCATEGORÍA	Bd - e

MODO DE APLICACIÓN:

Maderas nuevas: Remover el contenido del envase y esperar un par de minutos antes de aplicar. La superficie a barnizar tiene que estar limpia, seca y sin restos de barnices o ceras. Aplicar una primera mano del producto rebajándolo 20-30 % aprox. con disolvente sintético o aguarrás, con el fin de que penetre perfectamente en el poro de la madera. Esperar 24 horas, lijar suavemente con taco de lija fino en sentido de la veta y aplicar una segunda mano rebajando un 5-10 % aprox. **Maderas barnizadas:** Si el barniz estuviese bien adherido, lijar suavemente y aplicar el producto. Si en cambio, estuviese mal adherido, eliminarlo mediante lijado o decapado hasta llegar a la madera. Eliminar el polvo y tratarlo como madera nueva.



FICHA TÉCNICA

BARNIZ EXTERIOR SATINADO

Gama Exterior

Código de producto: ABES



Limpieza de utensilios

Usar disolvente sintético para la limpieza de los utensilios con los que se ha aplicado este producto.

Almacenaje

Conservar el envase en condiciones adecuadas al resguardo de heladas, altas temperaturas o luz solar directa.

Precauciones de seguridad

Consulte la etiqueta o para una mayor ampliación solicite la hoja de seguridad para su manipulación, almacenaje y eliminación de residuos según la normativa vigente.

Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie y técnica de aplicación. Las propiedades de este producto pueden variar según el tipo de madera a tratar, la forma de aplicación o las condiciones de exposición.

Información general

Todos nuestros productos se someten a ensayos de laboratorio para garantizar su calidad. Nuestros procedimientos de control de calidad cumplen con las normas ISO 9001, certificadas por el organismo internacional de certificación SGS. No nos hacemos responsables del resultado final de la obra si el producto se ha aplicado de forma incorrecta o bajo condiciones inadecuadas. El usuario debe asegurarse de seguir fielmente las instrucciones de uso y de consultar con nuestro servicio técnico en caso de duda. Se recomienda hacer una prueba previa, en una pequeña zona de la superficie a tratar, para comprobar la compatibilidad del producto. Esta hoja informativa es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.

