FICHA TÉCNICA

BARNIZ INTEMPERIE

Gama Exterior

Código de producto: ABEB



Descripción del producto

Barniz para proteger las maderas en el exterior ante efectos adversos como lluvia, rayos solares, salinidad, etc. Acabado brillo duradero. Producto flexible ,duro y resistente a la limpieza.

Usos recomendados

Para todo tipos de maderas expuestas a la intemperie.

Características físico químicas

MNV	42,2 % peso
VISCOSIDAD (tiempo de flujo)	**40 ± 5 seg.CF4 a 20ºC**
DENSIDAD RELATIVA	**0,947 a 20/4ºC**
SECADO AL TACTO	10/12 horas
REPINTADO	24 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO	10/12 m²/L
SOLUBILIDAD EN AGUA	Inmiscible
TIPO Y SUBCATEGORÍA	Bd - e
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO	5 ◦C - 40 ◦C

Modo de aplicación

Remover el contenido del envase y esperar un par de minutos antes de aplicar. La superficie a barnizar tiene que estar limpia, seca y sin restos de barnices o ceras.
Maderas nuevas: Aplicar una primera mano del producto rebajándolo 20% aprox. con disolvente sintético o aguarrás, con el fin de que penetre perfectamente en el poro de la madera. Esperar 24 horas, lijar suavemente con taco de lija fino en sentido de la veta y aplicar una segunda mano rebajando un 5-10 % aprox.
Maderas barnizadas: Si el barniz estuviese bien adherido, lijar suavemente y aplicar el producto. Si en cambio, estuviese cuarteado o mal adherido, eliminarlo completamente mediante lijado o decapado. Eliminar el polvo, etc. y tratarlo como madera nueva.



Limpieza de utensilios

Usar disolvente sintético para la limpieza de los utensilios con los que se ha aplicado este producto.

Almacenaje

Conservar el envase en condiciones adecuadas al resguardo de heladas, altas temperaturas o luz solar directa.

Precauciones de seguridad

Consulte la etiqueta o para una mayor ampliación solicite la hoja de seguridad para su manipulación, almacenaje y eliminación de residuos según la normativa vigente.

Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie y técnica de aplicación. Las propiedades de este producto pueden variar según el tipo de madera a tratar, la forma de aplicación o las condiciones de exposición.

Información general

Todos nuestros productos se someten a ensayos de laboratorio para garantizar su calidad. Nuestros procedimientos de control de calidad cumplen con las normas ISO 9001, certificadas por el organismo internacional de certificación SGS. No nos hacemos responsables del resultado final de la obra si el producto se ha aplicado de forma incorrecta o bajo condiciones inadecuadas. El usuario debe asegurarse de seguir fielmente las instrucciones de uso y de consultar con nuestro servicio técnico en caso de duda. Se recomienda hacer una prueba previa, en una pequeña zona de la superficie a tratar, para comprobar la compatibilidad del producto. Esta hoja informativa es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.

PRODUCTOS PROMADE S.A.
C/ Espino 2 – 28110 Algete (Madrid)
T. 913110479 - 916292553

SYSTEM CERTIFICATION
ISO 9001
SGS
CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC