



FICHA TÉCNICA

BARNIZ POLIURETANO AL AGUA SATINADO

Gama Interior

Código de producto: ABPS



Descripción del producto

Barniz de poliuretano mono-componente al agua. Con mayor resistencia a la abrasión y a los productos de limpieza que los barnices convencionales. Acabado satinado.

Usos recomendados

Para todo tipos de maderas de interior. Idóneo para muebles con uso intenso.

Características físico químicas

MNV	30,08 % peso
VISCOSIDAD (tiempo de flujo)	45 ± 5 seg.CF4 a 20°C
DENSIDAD RELATIVA	1,018 a 20/4°C
pH	7,8 ± 0,1 a 20°C
SECADO	2 horas
REPINTADO	6 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO	12 -14 m²/L
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO	5 - 40 °C
TIPO Y SUBCATEGORÍA	Ba e
C.O.V.	6,1 g/L

Modo de aplicación

Remover el contenido del envase y esperar uno o dos minutos. La superficie tiene que estar limpia, seca y sin restos de barnices o ceras. Se recomienda aplicar entre 5°C y 35°C y con una humedad relativa inferior a 70%. Se puede usar con brocha, pistola o rodillo.

Maderas Nuevas: Aplicar primero una o dos capas de Barniz Poliuretano o una o dos capas de Tapaporos Promade; lijando siempre entre mano y mano con lija fina. Dejar secar (aprox. 3 horas) y lijar nuevamente con lija fina. Eliminar el polvo y aplicar una o dos capas más de Barniz Poliuretano (el nº de capas totales de producto dependerá de la porosidad de la madera y de la forma de aplicación). El resultado final es un acabado satinado de gran dureza.

Maderas barnizadas: Si el barniz previo tiene una buena adherencia lijar, eliminar el polvo y aplicar una mano de Barniz de Poliuretano. Si el barniz estuviera en mal estado eliminarlo completamente y aplicar como madera nueva.

El producto está listo para su aplicación. Si fuera necesario usar agua potable de baja dureza.



FICHA TÉCNICA

BARNIZ POLIURETANO AL AGUA SATINADO

Gama Interior

Código de producto: ABPS



Limpieza de utensilios

Usar agua para la limpieza de los utensilios con los que se ha aplicado este producto.

Almacenaje

Conservar el envase en condiciones adecuadas al resguardo de heladas, altas temperaturas o luz solar directa.

Precauciones de seguridad

Consulte la etiqueta o para una mayor ampliación solicite la hoja de seguridad para su manipulación, almacenaje y eliminación de residuos según la normativa vigente.

Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie y técnica de aplicación. Las propiedades de este producto pueden variar según el tipo de madera a tratar, la forma de aplicación o las condiciones de exposición.

Información general

Todos nuestros productos se someten a ensayos de laboratorio para garantizar su calidad. Nuestros procedimientos de control de calidad cumplen con las normas ISO 9001, certificadas por el organismo internacional de certificación SGS. No nos hacemos responsables del resultado final de la obra si el producto se ha aplicado de forma incorrecta o bajo condiciones inadecuadas. El usuario debe asegurarse de seguir fielmente las instrucciones de uso y de consultar con nuestro servicio técnico en caso de duda. Se recomienda hacer una prueba previa, en una pequeña zona de la superficie a tratar, para comprobar la compatibilidad del producto. Esta hoja informativa es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.