FICHA TÉCNICA

# GOMA LACA LÍQUIDA

Gama Interior

Código de producto: AGLA




## Descripción del producto

Compuesto de origen natural para el tratamiento final de la madera que deja un acabado suave y brillante.  Producto listo al uso.

## Usos recomendados

Para todo tipos de muebles, en especial muebles de anticuario e instrumentos de madera.

## Características físico químicas

| | |
|---|---|
| **FORMA FÍSICA** | Líquido. Listo al uso. |
| **COLOR** | Incoloro anaranjado |
| **VISCOSIDAD (tiempo de flujo)** | 18 seg.CF4 a 20ºC |
| **SECADO AL TACTO** | 30 minutos |
| **SECADO** | 2 horas |
| **REPINTADO** | 3 horas |
| **PUNTO INICIAL DE EBULLICIÓN** | 78,29 ºC a 760 mmHg |
| **RENDIMIENTO TEÓRICO** | 8-12 m²/L |
| **TEMPERATURA AUTO-INFLAMACIÓN** | 362 °C |
| **MNV** | 12 % en peso |
| **DENSIDAD RELATIVA** | 0,816 a 20/4ºC |

## MODO DE APLICACIÓN:

- La superficie a barnizar tiene que estar limpia, seca y sin restos de ceras o barnices mal adheridos.
- No aplicar con temperaturas extremas: inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C.
- Para facilitar su aplicación se puede dar una primera mano de Tapaporos al Agua.
- Se recomienda aplicación a muñequilla o con brocha suave.
- Soluble en alcohol de 96 °C.




## Limpieza de utensilios

Usar disolvente sintético para la limpieza de los utensilios con los que se ha aplicado este producto.

## Almacenaje

Conservar el envase en condiciones adecuadas al resguardo de heladas, altas temperaturas o luz solar directa.

## Precauciones de seguridad

Consulte la etiqueta o para una mayor ampliación solicite la hoja de seguridad para su manipulación, almacenaje y eliminación de residuos según la normativa vigente.

## Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie y técnica de aplicación. Las propiedades de este producto pueden variar según el tipo de madera a tratar, la forma de aplicación o las condiciones de exposición.

## Información general

Todos nuestros productos se someten a ensayos de laboratorio para garantizar su calidad. Nuestros procedimientos de control de calidad cumplen con las normas ISO 9001, certificadas por el organismo internacional de certificación SGS. No nos hacemos responsables del resultado final de la obra si el producto se ha aplicado de forma incorrecta o bajo condiciones inadecuadas. El usuario debe asegurarse de seguir fielmente las instrucciones de uso y de consultar con nuestro servicio técnico en caso de duda. Se recomienda hacer una prueba previa, en una pequeña zona de la superficie a tratar, para comprobar la compatibilidad del producto. Esta hoja informativa es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.



PRODUCTOS PROMADE S.A.
C/ Espino 2 – 28110 Algete (Madrid)
T. 913110479 - 916292553

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS
CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC