FICHA TÉCNICA

MASILLA ESPECIAL MADERA

Gama Interior

Código de producto: AEMP100



Descripción del producto

Masilla conseguida a partir de una solución nitrocelulósica en disolventes cetónicos, combinada con harina de madera, cargas minerales y pigmentos. Destaca su buen anclaje y excelente lijabilidad. Se puede recubrir con barniz, laca o pinturas. No merma ni agrieta.

Usos recomendados

Cubre pequeños desperfectos de la madera (astillados, agrietamientos, golpes, etc.), antes del barnizado.

Características físico químicas

MATERIA BASE EMPLEADA	Nitrocelulosa
VISCOSIDAD (1)	Superior a 600 Cps
DENSIDAD	1,25 g./cm³
SECADO HASTA LIJADO (2)	30/40 minutos
COLORES	Pino, roble, embero, sapeli, caoba, nogal,blanco, negro, avellana, castaño, haya, natural, teka, cerezo y wengué

(1) Viscosidad Brookfield RVT husillo del 7 a 2,5 rpm durante 2 minutos masilla a 20/24ºC. Medida después de 1 hora de reposo

(2) (Película de 500 micras a 15 ºC en madera de chopo)

Modo de aplicación

Aplicar el producto con espátula sobre la superficie dañada, que debe estar limpia, seca y exenta de polvo. Dejar secar de 2-8 horas (el producto no merma durante el secado).
Una vez seco puede ser lijado, encerado, barnizado o coloreado. La dureza total se obtiene 24 horas después de su aplicación. Si el defecto es muy profundo aplicar varias capas dejando secar entre aplicaciones.

MASILLA ESPECIAL MADERA

Gama Interior

Código de producto: AEMP100



Limpieza de utensilios

Usar acetona o MEK para la limpieza de los utensilios con los que se ha aplicado este producto.

Almacenaje

Conservar el envase en condiciones adecuadas al resguardo de heladas, altas temperaturas o luz solar directa.

Precauciones de seguridad

Consulte la etiqueta o para una mayor ampliación solicite la hoja de seguridad para su manipulación, almacenaje y eliminación de residuos según la normativa vigente.

Observaciones

Las propiedades de este producto pueden variar según el tipo de madera a tratar, la forma de aplicación o las condiciones de exposición.

Información general

Todos nuestros productos están testados en laboratorio para garantizar su calidad, siguiendo las exigencias técnicas y estándares de Promade. No nos hacemos responsables del resultado final de la obra si el producto se ha aplicado de forma incorrecta o bajo condiciones inadecuadas. El usuario debe asegurarse de seguir fielmente las instrucciones de uso y de consultar con nuestro servicio técnico en caso de duda. Se recomienda hacer una prueba previa, en una pequeña zona de la superficie a tratar, para comprobar la compatibilidad del producto. Esta hoja informativa es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.

PRODUCTOS PROMADE S.A.
C/ Espino 2 – 28110 Algete (Madrid)
T. 913110479 - 916292553