



Descripción del producto

Producto listo al uso para dar color en tonos nogal a maderas, escayola o cualquier otro tipo de superficie porosa, dando un aspecto de envejecido o rústico. Color fijo a la luz.

Usos recomendados

Para todo tipo de maderas y otras superficies porosas de interior y exterior.

Características físico químicas

MNV	15,07 % peso
VISCOSIDAD (tiempo de flujo)	25 ± 5 seg.CF4 a 20°C
DENSIDAD RELATIVA	1,053 a 20/4°C
RENDIMIENTO	10-14 m ² /L
PUNTO INICIAL EBULLICIÓN	> 100* °C a 760 mmHg
SOLUBILIDAD EN AGUA	Miscible
COV (SUMINISTRO)	No aplicable
TIPO Y SUBCATEGORÍA	Ba - e

Modo de aplicación

La madera debe de estar limpia de polvo, seca y sin ningún resto de cera o barniz. Se recomienda el uso de guantes para evitar manchas en la piel. Aplicar con trapo o brocha. Retirar si es preciso el exceso de producto antes de que se seque por completo. Si el tono es muy oscuro se puede rebajar con agua hasta conseguir el color deseado. Dejar secar 24-48 horas. Como acabado final se puede aplicar encima barniz, cera o lasur.



Limpieza de utensilios

Usar agua para la limpieza de los utensilios con los que se ha aplicado este producto.

Almacenaje

Conservar el envase en condiciones adecuadas al resguardo de heladas, altas temperaturas o luz solar directa.

Precauciones de seguridad

Consulte la etiqueta o para una mayor ampliación solicite la hoja de seguridad para su manipulación, almacenaje y eliminación de residuos según la normativa vigente.

Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie y técnica de aplicación. Las propiedades de este producto pueden variar según el tipo de madera a tratar, la forma de aplicación o las condiciones de exposición.

Información general

Todos nuestros productos se someten a ensayos de laboratorio para garantizar su calidad. Nuestros procedimientos de control de calidad cumplen con las normas ISO 9001, certificadas por el organismo internacional de certificación SGS. No nos hacemos responsables del resultado final de la obra si el producto se ha aplicado de forma incorrecta o bajo condiciones inadecuadas. El usuario debe asegurarse de seguir fielmente las instrucciones de uso y de consultar con nuestro servicio técnico en caso de duda. Se recomienda hacer una prueba previa, en una pequeña zona de la superficie a tratar, para comprobar la compatibilidad del producto. Esta hoja informativa es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.