



Descripción del producto

Producto diseñado para preparar y sellar la madera antes del barnizado, favoreciendo un acabado más uniforme y mejorando el rendimiento del barniz final. Recomendado para su uso previo con barnices de exterior, marinos y de intemperie.

Usos recomendados

Para todo tipos de maderas de exterior. No recomendado para aplicar encima productos a poro abierto como lasures o aceites

Características físico químicas

MNV	23,15 % Peso
VISCOSIDAD (tiempo de flujo)	50 ± 5 seg. CF4 a 20 °C
DENSIDAD RELATIVA	1,017 a 20/4°C
pH	8 ± 0,3
SECADO AL TACTO	1 hora
REPINTADO	5 horas
LIJADO	3 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO	8-10 m ² /L
TEMPERATURA ALMACENAJE	5 - 40 °C
TIPO Y SUBCATEGORÍA	Ba - e
COV (listo al uso)	2,5 g/L
ENVASES	750 ml y 2,5L

Modo de aplicación

La superficie a barnizar tiene que estar limpia, seca y sin restos de barnices o ceras. Es recomendable no aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. La humedad relativa no tiene que sobrepasar el 70% aprox. Remover el contenido del envase y aplicar una o dos manos de Tapaporos para Exteriores, lijando siempre entre mano y mano con taco de lija fino y eliminando previamente el polvo producido con el lijado. A continuación aplicar Barniz para Exterior, Marino, Intemperie, etc. No aplicar lasures u otros productos que dejen la madera a poro abierto. Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.



FICHA TÉCNICA

TAPAPOROS PARA EXTERIORES

Gama Exterior

Código de producto: ATEX



Limpieza de utensilios

Usar agua para la limpieza de los utensilios con los que se ha aplicado este producto.

Almacenaje

Conservar el envase en condiciones adecuadas al resguardo de heladas, altas temperaturas o luz solar directa.

Precauciones de seguridad

Consulte la etiqueta o para una mayor ampliación solicite la hoja de seguridad para su manipulación, almacenaje y eliminación de residuos según la normativa vigente.

Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie y técnica de aplicación. Las propiedades de este producto pueden variar según el tipo de madera a tratar, la forma de aplicación o las condiciones de exposición.

Información general

Todos nuestros productos se someten a ensayos de laboratorio para garantizar su calidad. Nuestros procedimientos de control de calidad cumplen con las normas ISO 9001, certificadas por el organismo internacional de certificación SGS. No nos hacemos responsables del resultado final de la obra si el producto se ha aplicado de forma incorrecta o bajo condiciones inadecuadas. El usuario debe asegurarse de seguir fielmente las instrucciones de uso y de consultar con nuestro servicio técnico en caso de duda. Se recomienda hacer una prueba previa, en una pequeña zona de la superficie a tratar, para comprobar la compatibilidad del producto. Esta hoja informativa es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.